


Finalit Nr. 5

Beschichtungs-Reiniger



- Entfernung von Beschichtungen wie zB Wachs-, Acrylat- und Dispersionsbeschichtungen, Cotto- und Bohnerwachs, Büffelwachs, Silikone, Epoxydharz, Lacke und Fleckstop Plus

- pH-Wert: nicht anwendbar
- pur anzuwenden
- 1L reicht für bis zu 20m², je nach Beschichtungsstärke



1) Das Produkt – Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger



a) Materialien

Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger ist für alle Materialien geeignet, außer die zu behandelnde Oberfläche ist lösungsmittelempfindlich wie zB kunstharzgebundene Industrieböden, Putze, Farben, Agglo-Marmor, Estrazzoböden/Kunstharzböden.

Weichgesteine wie zB Marmor, Kalkstein, Sandstein, Terrazzo etc. werden auch bei einer 1:1:1 Mischung mit Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger oder Finalit Nr. 39 Compact nicht angeätzt.

VOR BEGINN DER ARBEITEN

- Bereits vorhandene Beschädigungen, die durch das tägliche Reinigen und Benützen der Räumlichkeiten entstanden sind, bei der Tür beginnend im Uhrzeigersinn fotografieren.
- Holzanschlüsse am Boden (zB Türstöcke) mit transparentem Silikon silikonieren, da es ansonsten zu Beschädigungen durch Wasser bzw. Reinigungsmittel kommen kann. Sorgfältig mit speziellen säurebeständigen Kunststoff-Klebebändern, die keine Kleberrückstände verursachen, abdecken!
- Vorhandene Beschichtungen vor der Problemlösung (Fleckenentfernung) mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger oder mit einer geruchsarmen Mischung aus Nr. 1 Intensiv-Reiniger, Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger und Nr. 39 Compact (1:1:1) zur Gänze entfernen, ansonsten können die Reiniger nicht wirken! Beschichtungen sind oft nahezu transparent und mit freiem Auge nicht ersichtlich. Test: mit a) Klinge (schaben) oder b) Wasser verschütten - gibt es einen „Perl-Effekt“, ist die Fläche beschichtet.
- Fußbodenheizung ausschalten!

b) Anwendung



- pur anzuwenden
- 1L reicht für bis zu 20 m², je nach Beschichtungsstärke
- pur auftragen, mit Bürste einreiben, 5–10 Minuten einwirken lassen
- mit Wasser gründlich nachwaschen
- bei Bedarf Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger nochmals auftragen und Einwirkzeit erhöhen
- Eigenversuche notwendig!

VORSICHT! Gegenstände aus Kunststoff oder mit Kunststoffbeschichtung wie zB Badewannen, Armaturen, Duschwannen, Fensterrahmen, Türen,... müssen sorgfältig mit speziellen säure- und lösungsmittelbeständigen Kunststoff-Klebebändern, die keine Kleberückstände verursachen abgedeckt werden! Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger greift jede Farbe an!

Dies gilt auch für die Mischung 1:1:1 mit Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger und Finalit Nr. 39 Compact! Eigenversuche notwendig!

Empfehlung für die tägliche Pflege:

Finalit Nr. 40 Citrusduft Reiniger – pH-neutral, für alle Flächen geeignet!

2) Profi Tipps zu Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger

a) Erhöhung des Wirkungsgrades

Der Wirkungsgrad von Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger kann für besonders hartnäckige Beschichtungen erhöht werden, indem man das Produkt wie folgt mischt:

- 1 Teil Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger
- 1 Teil Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger
- 1 Teil Finalit Nr. 39 Compact

b) Entfernung von Büffelwachs

Die Mischung Finalit Nr. 5 Beschichtungsreiniger, Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger und Finalit Nr. 39 Compact (1:1:1) auftragen und ca. 5 Minuten einwirken lassen, dann wegwischen. Den Vorgang so lange wiederholen, bis sich die Wachsschicht anlost und das Büffelwachs entfernt werden kann. Rückstände mit Quarzsand 0,1-0,5 / 0,5-1,0 / 0,5-2 mm (je nach Porigkeit), einer Einscheibenmaschine mit braunem Pad oder Schleifbürste Korn 180 sowie Wasser entfernen.

c) Epoxydharz-Verfugungsrückstände

Epoxydharz-Verfugungen hinterlassen selbst bei sorgfältigem Nachwaschen meist Rückstände. Diese können mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger oder der bereits beschriebenen 1:1:1 Mischung entfernt werden. Die Einwirkzeit beträgt ca. 1 Stunde. Sollte dies nicht ausreichen, kann mechanisch mit Quarzsand und einer Einscheibenmaschine mit braunem Pad oder einer Schleifbürste Korn 180 sowie Wasser nachgeholfen werden.

Die selbe Vorgangsweise gilt auch für raue oder genoppte R11, R12 und R13 Fliesen (extrem rutschhemmend), sowie sandgestrahlte oder geflämte Granite, die mit Epoxydharz verfugt wurden.

3) Allgemeine Hinweise

a) Geruchsbelästigung

GUT LÜFTEN! Bei Anwendung von Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger im Innenbereich ist für ausreichend Frischluftzufuhr zu sorgen! Bei zu starker Geruchsbelästigung empfiehlt es sich mit einer Mischung aus Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger, Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger und Finalit Nr. 39 Compact zu arbeiten (Mischverhältnis 1:1:1). Diese Mischung ist weniger geruchsintensiv! Eigenversuche notwendig!

b) Hartnäckige Beschichtungen

Bei hartnäckigen Beschichtungen Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger oder die bereits mehrfach beschriebene 1:1:1 Mischung über Nacht einwirken lassen oder im Abstand von 5-10 Minuten so oft auftragen, bis sich die Beschichtung anlost. Dies kann in Extremfällen bis zu 10 Mal notwendig sein. – Bei Entfernung von Fleckstop Plus: ca. 12 Stunden Einwirkzeit

c) Reinigung von Cotto-, Ziegel-, Klinker- und Antik-Marmorböden sowie Polygonalplatten

Diese Böden haben meist breite, vertiefte Fugen. Diese kann man mit der 1:1:1-Mischung, Einscheibenmaschine, Schleifbürste, Korn 180, reichlich Quarzsand 0,1-1,0 mm und Wasser reinigen, am besten durch Aufkanten der Schleifmaschine.

4) Spezifikation

Aussehen	flüssig, farblos
pH-Wert	nicht anwendbar
Verpackung	0,25L, 1L, 5L, 25L Metallgebilde
Lagerung	Vor Frost schützen. Empfohlene Aufbrauchfrist: 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebilde.

5) Sicherheitsbestimmungen

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. **ACHTUNG ÄTZEND!**

6) Anmerkung

Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt weiters keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des genannten Produktes resultieren.